

БЫСТРОЙ

Технический лист версия 01.2020

ОК-БАЗОВЫЙ ДЛЯ КУХОННЫХ ФАРТУКОВ И ВАННЫХ КОМНАТ



СОСТАВ

Цементное вяжущее, фракционированный песок, минеральные наполнители, модифицирующие полимерные добавки.

НАЗНАЧЕНИЕ

Сухая смесь предназначена для приготовления строительного раствора, используемого при температуре воздуха более 5°C. Применяется для крепления штучных материалов* на недеформирующихся основаниях (бетон, железобетон, цементные и цементно-известковые штукатурки), а так же на прочно закрепленных листах гипсокартона.

* Применение штучных материалов включает в себя плитку, но не ограничивается ею.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Отделочные работы внутренние.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

В емкость с чистой холодной водой высыпать сухую смесь из расчета 1 кг смеси на 0,19–0,21 л воды, перемешать смесь вручную или с помощью электродрели с миксерной насадкой на малых оборотах до однородной кремообразной консистенции. Оставить растворную смесь на 5 минут для растворения содержащихся в ней добавок. Повторно перемешать растворную смесь в течение 2 минут, после чего она готова к применению. Во избежание снижения сцепляющей способности смеси, следует строго придерживаться инструкции приготовления. При загустевании смеси произвести дополнительное перемешивание без добавления воды. После смешивания с водой смесь пригодна к применению в течение 2 часов.

ПРИМЕНЕНИЕ

Рабочую поверхность необходимо предварительно очистить от пыли, масляных пятен, отслаивающихся материалов. Глянцевым поверхностям придать шероховатость. Большие неровности предварительно выровнять штукатурными смесями на цементной основе ТМ «Быстрой» или выровнять «ОК-базовый».

На рабочую поверхность шпателем или гладилкой нанести слой смеси толщиной 3–5 мм, а затем выровнять зубчатым шпателем. При облицовке бетонных поверхностей основание необходимо обработать грунтовкой Быстрой, «Грунтовка укрепляющая» или «Грунтовка универсальная» на сильновпитывающие основания обработать грунтовкой Быстрой «Грунтовка глубокого проникновения». Перед нанесением смеси рабочую поверхность и плитку водой не смачивать. Раствор наносится на такую площадь, которую можно облицевать в течение 10 минут. Корректировать плитку можно в течение 5 минут после ее укладки. Нагрузка на плитки при устройстве пола после укладки допускается не ранее чем через 48 часов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Серый
Вяжущее	Цемент
Максимальная крупность зерен, мм	0,63
Расход воды на 1 кг смеси, л	0,19–0,21
Проведение работ при температуре основания	от +5°C до +25°C
Сохраняемость готового раствора в открытой таре, минут	120
Открытое время после нанесения, минут	10
Толщина слоя, мм	3–5
Прочность на сжатие (через 28 суток), МПа, не менее	5
Прочность сцепления с основанием (через 28 суток), МПа, не менее	0,5
Гарантийный срок хранения, месяц	12
Температура эксплуатации	от +5°C до +70°C

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ЗУБЧАТОГО ШПАТЕЛЯ

Размеры плитки, см	Размеры зубцов, определяющие толщину наносимого слоя, мм	Примерный расход смеси на 1 м ² , кг
10x10	4x4	2,5
15x15, 20x20	6x6	3,8
До 30x30	8x8	5,0
От 30x30 и выше	10x10	6,3

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения в сухом помещении и закрытой заводской упаковке составляет 12 месяцев со дня изготовления. По истечении гарантийного срока хранения растворная смесь должна быть проверена на соответствие требованиям стандарта ГОСТ 31357–2007. В случае соответствия смесь может быть использована по назначению.

Продукт соответствует требованиям ГОСТ 31357-2007

Сухая смесь растворная мелкодисперсная тонкослойная кладочная ручного нанесения для внутренних работ ГОСТ 31357–2007

25кг 